

CENTRE TECHNIQUE DU BOIS

SERVICE DES RECHERCHES et ESSAIS

10, Av. de Saint-Mandé - Paris 12<sup>e</sup>.

Téléphone: 344-06-20

Paris, le 17 Juin 1968

ARCHIVES DU C2RMF

Dossier :  
Document :



n° 1195

PROCES - VERBAL  
D'ESSAIS

V/Réf.:

N/Réf.: RB/CJ/YT/MV- n° 1916-68  
à rappeler

Demandeur : MUSEE DU LOUVRE  
à l'attention de Madame FAILLANT  
Laboratoire / 296  
Palais du Louvre - PARIS 1<sup>er</sup>

EXAMEN ANATOMIQUE DE QUINZE ECHANTILLONS DE BOIS

Les échantillons P. 501 - 513 - 514 examinés présentent les caractères suivants:

- Bois feuillu possédant une zone poreuse.
  - . Vaisseaux de bois d'été disposés en flammes radiales.
  - . Rayons de deux sortes; les uns courts et unisériés, les autres très hauts et multisériés.

Il s'agit de Chêne à feuilles caduques: Quercus sp.

Les échantillons P. 500 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 et 512 examinés présentent les caractères suivants:

- Bois feuillu à vaisseaux fins et nombreux.
  - . Rayons tous unisériés, homogènes.
  - . Grosses ponctuations circulaires à ovales dans les champs de croisement.

Il s'agit de Peuplier= Populus sp.

Le Chef du Laboratoire  
d'Anatomie,

Y. Trenard

Le Chef du Service des Recherches  
et Essais Biologiques & Chimiques,

C. Jacquot

Le Directeur,

J. Campredon

La reproduction intégrale des procès-verbaux d'essais, sous forme de Facsimilé photographique est seule autorisée.  
Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant un mois à dater de l'envoi du procès-verbal; passé ce délai ils ne pourront en aucun cas être réclamés.